

PlastiSpan^{MD} • PlastiSpan^{MD} HD • DuroFoam^{MD}

COMPAREZ LES VALEURS "R"



De Meilleures Idées pour la Construction de PFB^{MC}

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT POUCES	Isolant PlastiSpan ^{MD} ou Isolant DuroFoam ^{MD} VALEUR "R"	Isolant PlastiSpan ^{MD} HD VALEUR "R"
3/4"	2.81	3.03
1"	3.75	4.04
1-1/2"	5.62	6.06
2"	7.50	8.08
3"	11.25	12.12

Vérifiez les exigences de vos codes locaux de construction en vigueur, en ce qui a trait à la Valeur "R" minimale d'isolant ainsi que pour les autres exigences de cette application.



1-888-446-5377



www.plastifab.com